StarStuk™

QDA

- Séchage accéléré
- Forte adhésion durable
- Résiste à l'eau
- Assemblage résistant à la chaleur et à l'humidité
- Exempte de chlore
- Exempte de substances destructrices d'ozone (ODS)

QDA (Quick Dry Adhesive) est une colle polyvalente, exempte de chlore, rapide, à haute adhésion. Cette colle s'adapte à un vaste éventail d'applications, voire à des subjectiles divers et au collage de panneaux stratifiés haute pression, de tissus, de tissus décoratifs, de mousses synthétiques, panneaux de particules de bois, panneaux renforcés de fibres de verre, bois contrecollé etc. Système de pulvérisation avec conditionnement en gros Economie de temps et de matériel

PROPRIÉTÉS

Conservabilité: 15 Mois

Stockage : Pas de dégradation/altération de la colle due à la congélation. Chauffer la colle à température ambiante avant l'emploi. Ne pas déposer/conserver les bidons de colle sur le sol avec des températures en dessous de 15°C

Inflammabilité :
Déterminée par épreuve industrielle par projection à la flamme

Propriétés physiques :

Apparence :	Couleur : Transparente
Masse volumique :	0,66 à 0,70 g/cm³ (2,5 bis 2,7 kg/l)
Teneur en matières solides:	28 - 32%
Solvant :	Acétone, isopentane, heptane

Contenance :
350 ml (12 oz)
Bidon jetable de 4,08 kg (9#)
Bidon jetable de 13,61 kg (30#)
Bidon recyclable 63,50 kg (140#)
Bidon recyclable 131,54 kg (290#)

INFORMATIONS DE TRANSPORT
Gaz liquéfié, inflammable, sans indication spécifique (contient éther diméthylique, acétone, isopentane) étiquette 2.1, N° ONU 3161

AVANTAGE DU SYSTÈME À BIDON

- Productivité augmentée, application rapide, gain de temps grâce à l'élimination du temps con sacré à l'installation et au rangement de l'équipement.
- Suppression d'acquisitions dispendieuses et de la maintenance de l'équipement de pulvérisation et des compresseurs.
- Application exacte de la colle permettant de minimiser le taux de déchets
- Facile à transporter ; souplesse d'utilisation même dans des conditions extrêmes d'emploi.

MODE D'EMPLOI:

S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile / de graisse avant la mise en œuvre. La colle QDA (Quick Dry Adhesive) peut être appliquée sur une seule face ou bien sur les deux faces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en une couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Développement instantané de la force de liaison En cas de subjectiles poreux, nous recommandons l'application d'une deuxième couche de colle. Assembler les surfaces prétraitées en appuyant bien partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24 heures Note: Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante voisine de 15°C (fond et colle).

NorthStar Chemicals, Inc. 770-386-6961 Tel 770-386-0615 Fax www.northstarchemicals.com

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE:
Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité et garantie, expresse et tacite, quant au produit, y comprise et de manière non-limitative, touchant sa qualité marchande, les propriétés et l'aptitude aux conditions d'utilisation particulières. Toute responsabilité est notamment déclinée pour l'utilisation et ses effets, le maniement et la possession du matériau décrit ci-dessus. Ainsi, il appartient à l'utilisateur de procéder personnellement à la vérification de l'aptitude du produit aux conditions d'utilisation envisagées ou spécifiques à l'utilisateur. Dans ce cas, les risques liés à l'utilisation et la responsabilité incombent pleinement à l'utilisateur. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement ou remboursement, si bon lui semble. Les représentants de la société ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente exclusion de responsabilité. L'exclusion de responsabilité s'applique à l'ensemble des ventes.

Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité, et respecter les consignes en matières de conditions d'utilisation prévues, de sécurité et d'hygiène industrielle (version 10/07).